

ALWAYS IN ADVANCE
OF TIMES,
DAIDO CORPORATION
HAS STEADILY GROWN BY
PROVIDING SUPERIOR
PRODUCTS AND SERVICE.

テント・シート用 (レタリング
イラスト) 専用塗料

テントカラー[®]

REGISTERED NO.1697448

TENT COLOR



**COLOR
SAMPLE
NO.9**

SINCE 1932.



DAIDO CORPORATION[®]

TENT COLOR

テントカラー

テント・シート (ビニール、ナイロン) 専用塗料

テントカラーはテント、シート 専用開発された画期的な製品であります。

■特長

1. 密着がよく、折曲げは自由自在です。
2. 塗装する事により、シートが固くなり過ぎるという不具合を生じる事はありません。
3. 折りたたんだり、重ね合わせた場合でも、粘着は全くありません。
4. 乾燥時間は適度に速く、2時間以内に2度塗りが出来ます。筆のはこび、はけのサバキもスムーズで、広いスペースでもらくに塗れます。(塗装仕様をご参照下さい)
5. 光沢があり、粘着の残らない塗膜は、ゴミ、ホコリの付着によって汚される心配がありません。
6. 着色顔料が多量に配合されているので、トマリ(隠ぺい力)がよく、色ムラのない美しい仕上がりとなります。
7. アクリル板、塩ビ板にもよく密着しますので、プラスチック看板にも使用できます。

■用途

ナイロン、テトロン、ビニロン、ビニール系テント、シート及びアクリル、塩ビ系成型品。

(注) ポリエチレン、ポリプロピレンのシート、成型品には密着しません。

■容量

500ml・3L・16L (シルバーは300ml)

■使用法及び使用上の注意

1. 使用前によく攪拌して下さい。
2. うすめる時は、良質のラッカーシンナー又は塩ビ用シンナーを20~30% (質量比) ほど混入して下さい。
3. テント、シート類及び成型品には、密着不良の原因となる離型剤が表面に残っている場合がありますので、あらかじめ目立たぬ部分でテスト塗りをして下さい。
4. 一部の加工シートで、粘着が残るものがありますので、テスト塗りをしてからご使用下さい。粘着が残る場合は「テントカラー ノンタック」をご使用下さい。
5. 一部の加工シートで、テントカラーを塗装する事により、シートが固くなるものがありますので、テスト塗りをしてからご使用下さい。
(裏面の使用法等ご参照下さい)



▲ 赤

■実物の色調とは、若干の相違があります。ご容赦下さい。

◀この色見本はテントの種類の中でも最も密着が悪く、粘着の残るといわれる透明塩化ビニールシートにテントカラーを塗装したものです。



▲ 白



▲ レモンイエロー



▲ クロームイエロー



▲ パーミリオン



▲ 黒



▲ 若草



▲ 緑



▲ ローズ



▲ シルバー



▲ スカイブルー



▲ 万博メインカラー



▲ 群青



▲ シアニンブルー

■塗装仕様

工程	品名	塗回数	塗装間隔 (20℃)	希釈剤及び希釈率 (質量%)	標準塗付量 L/m ²
素地調整	ゴミ、ホコリ、その他の付着物を除去し、シンナー等で脱脂する。				
上塗	テントカラー	1~2 (はけ)	2時間	ラッカーシンナー 又は塩ビ用シンナー 20~30%	0.1
文字イラスト	テントカラー	1~2 (はけ)	2時間	ラッカーシンナー 又は塩ビ用シンナー 20~30%	0.1
防災シート 粘着防止	テントカラー ノンタック	1 (はけ)	-	清水	0.1

テントカラー ノンタック (防災シート用粘着防止剤)

■特長

「テントカラー ノンタック」は、水性のクリヤー塗料で、テントカラーを塗付(文字書き等)した上に一回塗るだけで、テントカラーの性能を全く損わず(むしろ向上する)粘着の無いシートに仕上がります。

■容量

300ml (プラスチック容器入り)

■使用法及び注意事項

1. テントカラーの塗装後、3時間以上経過したのち、大きな文字の場合は、文字の上に、小さな文字の場合は、全面にノンタックを塗付して下さい。
2. うすめずに塗装して下さい。(うすめる時は清水を用いますが、うすめすぎるとハジキを生じる場合があります。)
3. 1時間程で乾燥しますが、(20℃の場合)、折りたたむ場合は3時間以上乾燥させて下さい。
4. 低温時(5℃以下)及び、多湿時での塗装はさけて下さい。
5. 使用後ははけはすぐに水洗して下さい。
6. 0℃以下での保存はさけて下さい。

— 特約店 —

 **西田塗料株式会社**

〒790-0054 松山市空港通2丁目13-2
TEL(089)973-1131 / FAX(089)973-1731

ホームページアドレス <http://www.daido-toryo.co.jp>



SINCE 1932.

大同塗料株式会社

ISO 9001 (滋賀工場)



本社	〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号	TEL.06(6308)6288	FAX.06(6308)3618
東京支店	〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18番8号	TEL.03(3642)8431	FAX.03(3643)5560
名古屋支店	〒452-0962 愛知県清須市春日流77番地1	TEL.052(409)8711	FAX.052(409)8716
大阪支店	〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号	TEL.06(6308)6281	FAX.06(6308)3512
エンジニアリング事業部	〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号	TEL.06(6308)4011	FAX.06(6308)6416
福岡営業所	〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5丁目8番18号	TEL.092(641)2025	FAX.092(641)4022
札幌営業所	〒061-3244 石狩市新港南3丁目704番地8	TEL.0133(76)6177	FAX.0133(76)6178
仙台営業所	〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘1丁目42番55号	TEL.022(272)1323	FAX.022(272)1324
千葉営業所	〒270-1403 千葉県白井市河原字木戸場364番地13	TEL.047(492)1901	FAX.047(492)1903
神奈川営業所	〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2507番地10	TEL.042(764)4835	FAX.042(764)4836
滋賀営業所	〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地	TEL.077(583)2234	FAX.077(583)3964
姫路営業所	〒670-0073 兵庫県姫路市御立中5丁目12番22号	TEL.079(299)5959	FAX.079(299)5960
広島営業所	〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目5番15号	TEL.082(277)6464	FAX.082(277)6461

本社工場	〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2丁目14番18号	TEL.06(6308)5822	FAX.06(6308)3512
滋賀工場	〒524-0051 滋賀県守山市三宅町561番地	TEL.077(583)2234	FAX.077(583)3964