

武道場に適した滑り性と仕上がり感！

NA-6オリオ2 道場グレード

F☆☆☆☆（ホルムアルデヒド放散規制対象外）（一社）日本塗料工業会自主管理登録 登録番号：K030

90

特長

● 素足でおこなう武道場床に最適なウレタンオイル塗料！！

- ・無塗装…木材の質感が素足に感触良く、適度なクッション性で足への負担は少ないが、汚れやすさ・毛羽立ちによるケガ・乾燥期に滑りづらくなる難点。
- ・ウレタン塗料…汚れにくく見た目に美しい仕上がりとなるが、足に負担がかかり長時間の練習に不向き。

⇒ NA-6 オリオ 2 道場グレードは、木材の質感を活かしつつ

汚れにくさと耐久性に優れた仕上がりとなります。

● 安心の安全性

- ・NA-6オリオ2道場グレードの乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。（財団法人日本食品分析センター試験結果）
- ・NA-6オリオ2道場グレードは、多くの自然系オイル塗料のように付着した布の自然発火もおこらず、硬化時に有害なホルムアルデヒドを発生することは無く、イヤなオイル臭が残りません。

施工写真



塗料の種類

- ・ NA - 6オリオ2 道場グレードA液（植物由来の油が主成分）
- ・ NA - 6オリオ2 道場グレードB液（ポリウレタン樹脂硬化剤）
- ・ NA - 6オリオ2 専用希釈剤（化粧品にも使用できる無臭の薄め液）



キャピタルペイント株式会社

- ・ NA-6オリオ2 専用リターダー（高温時の希釈や広面積塗装に使用）

塗料の標準配合比

A液（主剤）：B液（硬化剤）：専用希釈剤（薄め液）

100 : 50 : 50（ただし木材の種類や素地の状態により0～50に調整・50を超えないこと）

塗装方法

塗装工程	塗装方法	乾燥時間・使用量
下地処理	サンダー掛け	
一回目の塗装	ムートンで均一に塗り広げる（拭き上げ無し）	一晩 20℃・50g/m ²
中間研磨	ポリッシャー#180	
二回目の塗装	ムートンで塗り広げ、きれいなムートンで拭き上げ	一晩 20℃・50g/m ²

施工実績

現場名	所在地	施工年月
東海大学湘南キャンパス（改修・新設）	神奈川県平塚市	平成23年2月・平成24年3月
淑徳巣鴨中学高等学校（改修）	東京都豊島区	平成24年3月
東亜学園高等学校（改修）	東京都中野区	平成25年12月
淑徳巣鴨中学高等学校（新設）	東京都豊島区	平成26年3月
千葉大学西千葉キャンパス（改修）	千葉県千葉市	平成26年6月
東京電機大学埼玉鳩山キャンパス（改修）	埼玉県比企郡	平成27年1月
日向学院中学校・高等学校（改修）	宮崎県宮崎市	平成27年6月
八王子東高等学校（改修）	東京都八王子市	平成27年6月
順天堂大学さくらキャンパス（改修）	千葉県佐倉市	平成27年7月
千葉県立総合スポーツセンター武道館	千葉県千葉市	平成29年3月
船橋市立船橋高等学校	千葉県船橋市	平成30年10月
朝日町武道館（新設）	富山県下新川郡	平成30年11月
明星学苑・至誠館	東京都府中市	令和元年6月

使用上の注意事項

- ・ 所定の配合比を守ってご使用ください。また、一度調合された塗料は5時間（25℃）で使用できなくなります。（塗料が増粘します）一度に使用する量だけ調合してください。
- ・ NA-6オリオ2専用希釈剤を混合時に白濁する事がありますが、よく混ぜると透明に戻ります。
- ・ 乾燥の速い温度条件や塗布面積によっては、NA-6オリオ2専用リターダー（乾燥遅延剤）を混合してください。
- ・ 塗料を拭き取った布の自然発火はありませんが、塗装作業時は必ず火気を避けて、換気を十分におこなってください。
- ・ 塗装作業後の刷毛や容器などの洗浄には 洗浄用溶剤（ウレタンシンナー）をご使用ください。

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10
Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

Homepage : <https://www.capitalpaint.jp/>
E-mail : info@capitalpaint.jp

202211-6



キャピタルペイント株式会社